# HYGGE Paint

## Obsidian

Матовая

Видеотехничка

Интерьерная краска

Степень блеска — 7%

Стойкость истиранию — 1 класс

Ввод в эксплуатацию через 21 день

## Техническая карта

| **Рекомендации по нанесению от HYGGE Paint** | **База А** | **База С** |
|---|---|---|
| Разбавление под механизацию | один слой — 5-7%;<br>два слоя — 10% | один слой — 3-5%;<br>два слоя — 7-10% |
| Давление | 80-100 бар | 80-100 бар |
| Оборудование | поршневой аппарат от 2-х литров | поршневой аппарат от 2-х литров |
| Сопла Graco серии FFLP под лепной декор | 208 под гладкотянутый лепной декор,<br>308 под лепной декор с орнаментом | 208 под гладкотянутый лепной декор,<br>308 под лепной декор с орнаментом |
| Сопла Graco серии FFLP поверхность | один слой — 514;<br>два слоя — 512 | один слой — 514;<br>рекомендуется два слоя — 512 |
| Расход в один слой | один слой — 200 мл/м$^2$<br>два слоя — 360 мл/м$^2$ | один слой — 200 мл/м$^2$<br>два слоя — 340-360 мл/м$^2$ |
| Температура | 20-25°С | 20-25°С |
| Влажность | 50-60% | 50-60% |
| Применение осушителя после окрашивания | настоятельно рекомендуется | настоятельно рекомендуется |
| Рекомендуемый грунт | грунт-краска, 1 слой | грунт-краска, 1 слой |
| Колеровка грунта в цвет краски | нет | да |
| Количество слоёв | 1-2 слоя в зависимости от задач | 2 слоя по грунт-краске;<br>в 1 слой, если цвета несложные |
| Время между слоями | мокрый по мокрому — 1-2 часа;<br>по сухому между слоями — 2-4 часа | мокрый по мокрому — 1-2 часа;<br>по сухому между слоями — 2-4 часа |
| Смещение факела | 1/3 | 1/5, обязательно увеличить скорость проводки |

| Рекомендации по нанесению от WAGNER | База А | База С |
|---|---|---|
| Форсунка TradeTip 3 FineFinish размер 412 | 170 бар<br>0% разбавления | 170 бар<br>0% разбавления |
| Форсунка HEA ProTip размер 515 | 100 бар<br>0% разбавления | 100 бар<br>0% разбавления |
| Насадка I-Spray макс. подача воздуха | 3 подача материала<br>0% разбавления | 3 подача материала<br>0% разбавления |
| Насадка FineSpray макс. подача воздуха | 5-9 подача материала<br>0% разбавления | 5-9 подача материала<br>0% разбавления |

| Нанесение валиком | Универсальное решение |
|---|---|
| Разбавление под валик вне зависимости от базы | 10% |
| Шубка | микрофибра, микроплюш, микролон |
| Длина ворса | 10 мм |
| Расход в один слой | 80-85 мл/м$^2$ |
| Расход в два слоя | 180-190 мл/м$^2$ |
| Температура | 20-25°С |
| Влажность | 50-60% |
| Применение осушителя после окрашивания | настоятельно рекомендуется |
| Рекомендуемый грунт | ГГП или концентрат под разбавление |
| Количество слоёв | 2 слоя |
| Время между слоями | 3-4 часа |

Техническая карта составлена совместно
с центром «Малярное дело»

г. Москва, ул. Ивантеевская, 13, корп. 1
av.reshetnikov@inbox.ru
+7 (926) 427 07 45
+7 (929) 628 36 43