

PremiumFine

Матовая краска премиум-класса для внутренних, особо благородных поверхностей.



Описание продукта

Область применения:

Тонкослойная краска для внутренних настенных поверхностей для получения очень гладких, практически бесструктурных поверхностей. Особенно хорошо подходит для своеобразного оформления помещений с гладкими поверхностями, к которым предъявляются высокие требования. Благодаря особому розливу и низкому наполнению при нанесении материала валиком получается поверхность практически без структуры. Заключительное покрытие в системе «Гладкая стена Премиум» («Glatte Wand Premium») для чрезвычайно гладких стен. За счет низкого наполнения краска PremiumFine позволяет обработку различных подложек с сохранением структуры.

Свойства продукта:

- разбавляется водой, экологически чистый, со слабым запахом
- высокоэкономичный
- хороший розлив
- позволяет получить поверхности со слабой структурой
- способность к диффузии
- длительное время открытости при обработке
- благородно-матовая поверхность

Основа материала:

Дисперсия синтетического материала согласно DIN 55

Упаковка:

Стандарт: 5 л, 12,5 л

Цветовой тон:

Белый.

Краска PremiumFine колеруется самостоятельно с помощью добавления макс. 5% колеров CaparolColor Vollton- und Abtönfarben или AVA - Amphibolin Vollton- und Abtönfarben. При самостоятельном колеровании необходимо перемешать требуемое количество краски во избежание различий цветового тона. При заказе продукта одного цветового тона в количестве от 100 л по запросу он может быть поставлен с заводской колеровкой.

PremiumFine колеруется автоматически в системе ColorExpress во все ходовые оттенки цветовых коллекций с коэффициентом яркости до 40. Чтобы определить возможную ошибку при колеровании, перед применением необходимо проверить точность цветового тона. На соприкасающиеся



поверхности необходимо наносить материал из одной партии.

Степень глянца:

Тускло-матовая (согласно DIN EN 13 300).

Хранение:

В прохладном месте, но не на морозе.

Технические характеристики:

- Характеристики в соответствии с DIN EN 13
- При колеровании возможно небольшое отклонение от указанных технических характеристик.
- Класс мокрого истирания: класс 2, соответствует устойчивости к истиранию по DIN 53778
- Контрастность: укрывистость класс 2 при расходе 7 м²/л или 140 мл/м²
- Максимальная величина зерна: мелкая (< 100 мкм)
- Плотность: ок. 1,25 г/см³

Дополнительные продукты:

- Настенное покрытие: AkkordVlies Z200 S (в системе «Гладкая стена Премиум»)
- Валик: Caparol FineRoller

Пригодность в соответствии с ТИ №606
"Определение областей применения":

Внутр. 1	Внутр. 2	Внутр. 3	Наружн. 1	Наружн. 2
+	+	+	-	-
(-) не подходит / (0) условно подходит / (+) подходит				

Применения

Подходящие подложки:

Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VOB), часть C, DIN 18 363, раздел 3.

Подготовка поверхности:

Штукатурки растворной группы PII и PIII / прочность при сжатии согласно DIN 998-1 мин. 2 Н/мм²:

На прочные, нормально впитывающие штукатурки наносить покрытие без предварительной обработки.

На грубо пористые, впитывающие штукатурки и штукатурки с песчаной осыпью нанести грунтовочный слой OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF

Гипсовые и готовые штукатурки растворной группы P IV / прочность при сжатии согласно DIN EN 13279 мин. 2 Н/мм²:

Нанести грунтовочный слой Caparol-Haftgrund или CapaSol LF.

Гипсовую штукатурку со спекшейся коркой отшлифовать и очистить от пыли, грунтовочное покрытие выполнить с помощью Caparol-Tiefgrund TB.

Гипсовые строительные плиты:

На впитывающие плиты нанести грунтовочный слой OptiGrund E.L.F. или Caparol-Tiefgrund TB.

На сильно уплотненные, гладкие плиты нанести придающий адгезию грунтовочный слой Caparol-Haftgrund.

Гипсокартонные плиты:

Отшлифовать шпаклевочные gratы.

Закрепить мягкую гипсовую шпаклевку с помощью Caparol-Tiefgrund TB.

Нанести грунтовочный слой OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF.

Для плит с водорастворимыми красящими составляющими применяется грунтовочное покрытие, выполняемое с помощью грунтовки Caparol AquaSperrgrund. (См. инструкцию BFS № 12).

Бетон:

Удалить имеющиеся остатки отделяемых веществ, а также мелящиеся и осыпающиеся частицы.

Кладка из кирпича и силикатного кирпича:

Наносить покрытие без предварительной обработки.

Покрытия с несущей способностью:

На матовые, слабо впитывающие поверхности наносить покрытие без

предварительной обработки.
Глянцевым и лакированным поверхностям сначала придать шероховатость.
Нанести грунтовочный слой Caparol-Haftgrund.

Покрытия, утратившие несущую способность:
Удалить лаковые покрытия, покрытия дисперсионной краской и штукатуркой из синтетической смолы, утратившие несущую способность.
На слабо впитывающие, гладкие поверхности нанести грунтовочный слой Caparol-Haftgrund.
На грубо пористые, впитывающие поверхности или поверхности с песчаной осыпью нанести грунтовочный слой OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF.
Покрытия на основе минеральной краски, утратившие несущую способность, полностью удалить механическим путем и удалить пыль с поверхности.
Выполнить грунтовочное покрытие Caparol-Tiefgrund TB.

Покрытия, выполненные клеевой краской:
Основательно промыть. Грунтовочное покрытие выполняется с помощью Caparol-Tiefgrund TB.
Неокрашенные грубоволокнистые, рельефные или тиснёные бумажные обои:
Окраска производится без предварительной обработки.
Непрочно держащиеся обои:
Удалить без остатков. Смыть следы клейстера и макулатуры. Нанести грунтовочное покрытие Caparol-Tiefgrund TB.

Заплесневевшие поверхности:
Устранить причину влажности. Удалить плесень путем влажной чистки.
Промыть поверхности с помощью материалов Capatox или FungiGrund и оставить до полного высыхания. Грунтовочное покрытие наносится в соответствии с типом и свойствами подложки.
На поверхности, для которых по прежнему существует риск появления плесени, необходимо нанести заключительное покрытие Indeko-W, Malerit-W или Fungitex-W. При этом необходимо соблюдать установленные законом и местными властями предписания (например, предписание по работе с биоматериалами и опасными веществами).

Поверхности с никотиновыми, водными пятнами и пятнами копоти и жира:
Никотиновые загрязнения, а также пятна копоти и жира смыть водой с добавлением растворяющих жир бытовых чистящих средств и оставить до полного высыхания.
Высохшие водяные пятна почистить сухой щёткой. Нанести изолирующий грунтовочный слой Caparol AquaSperrgrund.
На сильно загрязнённые поверхности нанести заключительное покрытие Aqua-inn №1.

Мелкие дефекты:
Выровнять поверхность, используя шпаклевку Caparol-Akkordspachtel в соответствии с инструкцией, при необходимости загрунтовать.

Способ нанесения:	Нанесение валиком: Равномерно нанести валиком, затем еще раз пройти по поверхности валиком. Нанесение с помощью безвоздушного распылителя Airless: Угол распыления: 40 - 50°. Распылитель: 0,017 - 0,019" Давление распыления: 150 - 160 бар Рабочие инструменты после применения промыть водой.
Структура покрытия:	Нанести равномерный грунтовочный и заключительный слой краской PremiumFine в неразбавленном состоянии или разбавить макс. 5% воды.
Расход:	Около 125 мл/м ² за один проход на гладкой подложке, на шероховатой поверхности расход соответственно увеличивается. Точный расход определяется при пробном нанесении.
Условия применения:	Нижний предел температуры при нанесении покрытия:

Время сушки:	+ 5 оС для подложки и циркуляционного воздуха. При температуре + 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % через 4-6 часов поверхность высыхает и можно проводить ее дальнейшую обработку. Полностью поверхность высыхает и может подвергаться нагрузкам чистке примерно через 14 дней. При более низкой температуре, а также при более высокой влажности воздуха продолжительность сушки возрастает.
Указание:	Рекомендации по нанесению покрытия: Для получения максимально гладкой поверхности без структуры необходимо наносить материал PremiumFine специальным валиком Caparol FineRoller или аналогичным инструментом, затем необходимо еще раз равномерно пройти по поверхности валиком через некоторое (короткое) время после нанесения краски. С помощью системы «Гладкая стена Премиум») на основе предварительной обработки подложки с помощью флизелина AkkordVlies Z200 S, а также с промежуточным и заключительным покрытием PremiumFine можно получить особенно гладкие и однородные поверхности. Флизелин является идеальной подложкой для последующего нанесения краски PremiumFine.

Указания

Внимание:	<p>Во избежание видимых наложений покрытие наносится в технике «мокрое по мокрому» за один рабочий приём.</p> <p>Чтобы получить равномерную оптику на гладкой поверхности или поверхности, подвергающейся воздействию скользящего света, требуется нанесение второго слоя.</p> <p>Из-за тонкой структуры покрытие PremiumFine при определенном угле зрения может казаться немного более глянцевым, чем традиционная тускло-матовая краска для внутренних работ.</p> <p>При безвоздушном распылении краску необходимо хорошо перемешать и просеять.</p> <p>При применении продукта Caparol-Tiefgrund TB в помещении может появиться типичный запах растворителя, поэтому необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. В чувствительных областях применяйте продукт AmphiSilan-Putzfestiger без ароматов со слабым запахом.</p> <p>Следы подновления на поверхности зависят от многих факторов, их нельзя избежать (см. инструкцию № 25).</p> <p>Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечить тщательную вентиляцию при применении и сушке. Во время работы с материалом следует избегать еды, питья и курения. При попадании в глаза и на кожу сразу же тщательно промыть их чистой водой. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву. Рабочие инструменты сразу после применения промыть водой с мылом. Не вдыхать туман при распылении.</p> <p>Содержит 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он, 2-метил-2H-изотиазол-3-он. Может вызывать аллергические реакции.</p>
-----------	---

Дополнительные сведения: см. паспорт безопасности.

Утилизация: Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала следует сдать в пункт сбора старых красок/ лаков, отвердевшие остатки утилизируются как строительные отходы и отходы при сносе или как бытовые отходы.

Граничная величина ЕС для содержания ЛОС: для данного продукта (кат. A/a): 30 г/л (2010). Этот продукт содержит менее 1 г/л VOC.

Код продукта Краски и лаки: M-DF01

Состав: Полиакрилатная смола, диоксид титана, силикаты, воск, вода, добавки, консерванты (метилизотиазолинон, бензизотиазолинон).

Техническая консультация: Телефон 0 61 54/71 17 10
Факс 0 6154 /71 17 11

Электронный адрес: kundenservicecenter@caparol.de

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике.

Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Техническая информация №1279 по состоянию на Январь 2015

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «ДАВ - Руссланд» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рябцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: <http://www.caparol.de>
